طيبة تايل 703

غراء عالى الجودة للصق السيراميك والبورسلين ذو أساس أسمنتى معالج بالبوليمرالمضاعف. مصنع ليطابق مواصفات الجودة الألمانية DN15156. و ASNI118.1 و ASTMC-9421 و C-9310 و EN12004C1&C2 standards

الوصف

طيبة تايل 703 هو غراء أسمنتى فائق الجودة معالج بالبوليمرالمضاعف للصق الرخام والموازيك والبورسلين على الأسطح الأسمنتية المستوية . يخرج فى شكل بودر يضاف اليه الماء فقط عند التشغيل بالموقع .
طيبة تايل 703 يمكن تطبيقة بطبقة رقيقة او سميكة حسب مدى استواء السطح المراد اللصق علية .ويعتبر مثالى للصق على الحوائط والأرضيات خاصة فى الاماكن الرطبة مثل الحمامات والمطابخ فى المبانى الخاصة والعامة وأيضا الأماكن المغمورة بالماء مثل حمامات السباحة.
طيبة تايل مناسب للصق الرخام والبورسلين والموازيك على جميع الأسطح الأسمنتية (الخرسانة ، المحارة ، الطوب الأسمنتى ، البلوك الجبسى ،البلاط و السيراميك القديم)

المكونات

طيبة تايل 703 صنع من خامات مختارة بعناية وهى عبارة عن الرمل الأبيض الزجاجى وكربونات الكالسيوم والأسمنت وإضافات كيماوية خاصة لزيادة معدلات التشغيل وقوة الشد ومقاومة الرطوبة ليتوافق المنتج مع الظروف المناخية المختلفة .

الخواص

- ذو قوة التصاق وشد عالية لذا فهو مثالى فى تركيب الرخام للحوائط والأرضيات .
- سهل الإستخدام . يتطلب فقط إضافة الماء النظيف والتقليب الجيد بالموقع .
- اختيرت المواد الخام طبقا لمعايير جودة فائقة .
- تم خلط مكوناتة بحيث تصل الى اعلى درجة من التجانس لضمان إمتزاج الإضافات الخاصة بكل المكونات.
- مثالى فى تحمل درجات الحرارة والرطوبة .
- مناسب لجميع الأسطح الأسمنتية .
- يعتبر طيبة تايل 703 مثالى فى تركيب الرخام سيراميك الأحواض وحمامات السباحة لما له من قدرة فائقة فى تحمل الرطوبة .

المواصفات الفنية

المكونات	اسمنت بورتلاندى ، رمل زجاجى ،كربونات كاليسوم ، بعد الإضافات الخاصة
اللون	متاح باللون الأبيض والرمادى
سمك التطبيق	من 2 – 10 مم
الكثافة	1.5 كجم / اللتر
وقت التشغيل	30 دقيقة تقريبا فى درجة حرارة 25 درجة مئوية
زمن الجفاف المبدئى	ساعتين فى درجة حرارة 25 درجة مئوية
الجفاف النهائى	24 ساعة
العبوة	25 كجم
معدل الفرد	من 3- 5 كجم / م 2
معدل الخلط	يضاف 5.25 ± 25% من الماء / عبوة 25 كجم

إعداد السطح

يتطلب أن يكون سطح التطبيق جاف تماما (متروك لمدة اسبوعين بعد التنفيذ) لضمان الجفاف الداخلى وخروج الأملاح المحتمل وجودها .

يتم رش السطح بالماء لإزالة أى أتربة عالقة وزيادة زمن التشغيل خاصة فى الأجواء الحارة .

يراعى ان يكون السطح مستوى تماما لضمان استواء البلاط .

يجب أن يكون السطح خالى من الأتربة والزيوت والشحوم والبقايا الجبسية .وكذا بالنسبة للبلاط المراد لصقة .

تعليمات التشغيل

- يجب خلط محتوى العبوة جيداً بالماء النظيف وفى اناء مناسب ويراعى التقليب الجيد لضمان امتزاج وتفاعل الإضافات الكيماوية الخاصة الموجوة بالمنتج . يفضل استخدام الدرل (الشنيور اليدوى) .
- الكميات الصغيرة يمكن خلطها بالمسطرين او اى اداه اخرى مع التقليب المستمر.
- يتم اضافة 5.25 لتر ماء نظيف بارد فى اناء عميق مناسب لحجم العبوة . ثم يضاف محتوى العبوة تدريجيا مع التقليب المستمر لمدة 10 دقائق .
- يبدا تطبيق طيبة تايل 703 مباشرة بعد الإنتهاء من التقليب وتمام تجانس المادة بفردها على السطح بواسطة اداة خاصة بلصق السيراميك حيث تفرد المادة فى شكل خطوط بإرتفاع 5 مم تقريبا . وفى كل الاحوال لا يجب فرد اكثر من متر واحد مربع لضمان عدم جفاف المادة اثناء التشغيل .
- يتم تركيب الرخام على المادة مع الضغط لتفريغ الهواء واستواء السطح .
- فى حالة صعوبة فرد المادة لا يتم اضافة الماء ولكن يتم تقليب المادة واستعمالها مباشرة
- بعد الإنتهاء من التركيب يتم إزالة البقايا بواسطة اسفنجة منداة بالماء .
- ثم يتم حشو الفواصل بالمادة المخصصة لها .

ملاحظات هامة

- لا يجب تطبيق طيبة تايل 703 فوق شروخ متحركة
- يجب استخدام الماء البارد فى خلط المادة لزيادة معدل التشغيل .
- يفضل استخدام الفواصل البلاستيكية لضبط عراميس الرخام .والا تقل مسافة العرموس عن 2 مم .

الصلاحية

المادة صالحة لمدة 12 شهر من تاريخ الإنتاج بشرط التخزين الجيد (مكان جاف ومغطى) .

الصحة والسلامة

يجب استخدام قفازات ونظارة واقية اثناء التشغيل وفى حالة ملامسة المادة للعين يجب غسلها فورا بالماء النظيف .

** جميع البيانات الموجود ومعدلات الستهلاك والنتائج مرتبطة بمراعاة شروط التطبيق الجيد وخبرة القائم بالتطبيق . فى حالة عدم الإلمام الجيد بطريقة تطبيق المادة يجب استشارة قسم الدعم الفنى بالشركة